

Vahanpoisto ja vahaus Aineet



Vahat

Kiilto-vahat soveltuvat kaikkien vahattavien lattiapintojen perus- ja paikkavahaukseen.

Vahanpoistoaineet

Kuluneet ja kerrostuneet lattiapinnat vaativat vahanpoiston ja uudelleenvahauksen. Vahanpoistossa käytetään vahanpoistoainetta ja lattianhoitokonetta sekä vedenimuria. Valitse laikan väri pintamateriaalin mukaisesti. On tärkeää, että pinnoilta saadaan poistettua kaikki vanha vaha ennen uudelleenvahausta.



Kiilto Linoli

Huuhdeluvapaa vahanpoistoaine linoleumlattioille. Soveltuu käsi- ja konemenetelmiin. Käyttöliuoksen pH n.9



Kiilto Remo Green

Huuhdeluvapaa vahanpoistoaine emästä kestäville lattioille. Hajuton ja vähävaahtoinen. Joutsenmerkki. Käyttöliuoksen pH n.12,5



Kiilto Silk Matta

Matta lattiavaha

Hyvä kulutuksen kesto. Levitetään 1-3 kerrosta. Sopii ESD-lattioille, 1 krs. pH n.8,5



Kiilto Silk All

Puolikiiltävä lattiavaha

Hyvä kulutuksenkesto ja erinomainen kemiallinen kesto. Levitetään 1-3 kerrosta. pH n.8,5



Kiilto Silk Semi

Himmeä lattiavaha

Peittävä, kovan kulutuksen kohteisiin. Erinomainen kulutuksenkesto ja kemiallinen kesto. Levitetään 1-2 kerrosta. pH n.8,5



Kiilto Silk Gloss

Kiiltävä lattiavaha

Kovan kulutuksen kohteisiin. Erinomainen kulutuksenkesto ja kemiallinen kesto. Kiilto Kisu BT:llä käsiteltyjen lattioiden vahaamiseen. Levitetään 1-2 kerrosta. pH n.8,5



Kiilto Varma

Patentoitu kitkavaha

Kestävän kitkapinnan muodostava vaha. Sopii myös märkätiloille, ei keraamisille laatoille. pH n.8



Kiilto Base Total

Vahanpoistoaine emästä kestäville lattioille. Pinttyneille ja kerrostuneille vahapinnoille, huuhdeltava huolellisesti. Käyttöliuoksen pH n.12,5



Kiilto Roima

Huuhdeluvapaa vahanpoistoaine emästä kestäville lattioille. Vähätuoksuinen. Käyttöliuoksen pH n.12

Vahanpoisto ja vahaus Tekniikka

Vahanpoisto ja uudelleenvahaus tehdään, kun lattiapinnasta on kulunut vanha vaha pois tai pinnalle on kerrostunut paljon vaha ja/tai likaa.

Vahanpoistossa käytetään vahanpoistoainetta ja lattianhoitokoneita sekä vedenimuria. Isoissa tiloissa voidaan vahanpoistoaineen levitykseen ja huuhteluun käyttää yhdistelmäkoneita. On tärkeää, että pinnoilta saadaan poistettua kaikki vanha vaha ennen uudelleenvahausta. Erittäin hankalissa kohteissa vahanpoistoainekäsittely joudutaan tekemään useampaan kertaan. Valitse vahanpoistoaine lattiamateriaalin mukaan.

Ennen vahausta lattian pitää antaa kuivua hyvin. Vahaus tehdään Silk-sarjan vahoilla ja puhtaalla kostutetulla mopilla tai Sappax-putkipyyhkeellä. Vahakerroksia tarvitaan yleensä 2-3 kerrosta. Vahakerroksen kuivumisaika riippuu olosuhteista. Jos ilma on hyvin kosteaa, voi kuivumisaika olla jopa moninkertainen.



Vahanpoisto ja vahaushjeet



Poista pöly ja irtoroskat moppaamalla lattiapinnoilta.



Levitä vahanpoistoaineliuos lattialle huolellisesti ja anna vaikuttaa 5-15 minuuttia pintamateriaalista riippuen. Huolehdi ettei liuos pääse kuivumaan lattialle.



Aja lattianhoitokoneella ja ruskealla tai mustalla laikalla alue huolellisesti puhtaaksi. Huomioi pintamateriaali laikan värin valinnassa.



Hankaa reuna-alueet huolellisesti käsin puhtaaksi. Tarvittaessa käytä raappaa.



Imuroi liuos pois pinnoilta.



Jos vahanpoistoaine on huuhteluvapaa, riittää kosteapyyhintä lattialle. Huuhdeltava vahanpoistoaine voidaan huuhdella isommilla alueilla ajamalla yhdistelmäkoneella ja puhtaalla vedellä.



Kaada vaha kuivalle ja puhtaalle lattiapinnalle n. 2 dl kerrallaan.

Levitä vaha puhtaalla Sappax Putkipyyhkeellä rauhallisesti suoraviivaisin vedoin. Etene järjestelmällisesti. Kun ensimmäinen kerros on levitetty, anna kuivua n. 30 minuuttia olosuhteista riippuen. Levitä uusi kerros kuivuneelle pinnalle.

KiiltoClean_{oy}

PL 157, 20101 Turku | Puh. 0207 710 400
www.kiiltoclean.fi

